



การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้ถ่านหินเตา

IMPROVEMENT OF LATERITIC SOIL BY BOTTOM ASH

วิเศษ แจ้งจิต (Wiset Jangjit)¹

ประทีป ดวงเดือน (Prateep Duangdeun)²

¹นิสิตปริญญาโท, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ wiset_deaw@hotmail.com¹

²รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fengptd@ku.ac.th²

บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านหินเตา เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมถ่านหินเตา ซึ่งได้แก่ การกระจายขนาดของเม็ดดิน, ปริมาณของถ่านหินเตาและอัฐุของการบ่ม โดยแบ่ง เป็นสองเกรด ได้แก่ เกรด B และ D ตามมาตรฐานชั้น รองพื้นทางของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย โดยเกรด B ผสมถ่านหินเตาทับดินในอัตราส่วน 5, 10, 15 และ 20% และเกรด D ผสมถ่านหินเตาทับดินในอัตราส่วน 10, 20, 25 และ 30% โดยนำหัวนักของดินแห้ง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณถ่านหินเตาเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีความเหนี่ยวและความหนานแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มลดลง ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีค่าสูงขึ้น ค่า Unsoaked และ Soaked C.B.R. ให้ค่าสูงสุดที่อัตราส่วนผสม 10 และ 25% ของดินลูกรังเกรด B และ D ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอัฐุการบ่ม

ABSTRACT : The object of this research is to evaluate the performance of lateritic soil improvement by using the bottom ash. This research emphasizes on the effect of grain size distribution of the lateritic soil, the proportion of the bottom ash in the stabilized lateritic soil, and curing times to properties of the stabilized lateritic soil. The lateritic soil with different gradations including B gradation and D gradation were prepared by conforming to the Subbase Standard Specification of the Highway Department of Thailand. The bottom ash was mixed with the prepared lateritic soils at various proportions: (1) 5, 10, 15, and 20 percents of dry weight of the prepared lateritic soils with B gradation, and (2) 10, 20, 25, and 30 percents of dry weight of the prepared lateritic soils with D gradation. According to the research results, the plasticity index and maximum dry density of the stabilized lateritic soils with B and D gradation tend to decrease due to increase of the percent of the bottom ash in the specimens. However, increase of the proportion of the bottom ash in the stabilized lateritic soils contributes significantly to decrease of the optimum water content. The test results also indicate that the stabilized lateritic soils both with B gradation and 10 percent of the bottom ash, and with D gradation and 20 percent of the bottom ash give the maximum C.B.R. values. The comparison of the stabilized lateritic soils with the same proportion of the bottom ash indicates that the curing times were increased, thus resulting increase of C.B.R. of the stabilized lateritic soils.

KEYWORDS : C.B.R., Bottom ash, Lateritic soil

1. บทนำ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างมาก เช่น ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้หินอ่อนน้ำ เมื่อมีการนำถ่านหินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์แล้ว สิ่งที่เป็นผลตามมาจากการเผาไหม้ถ่านหินคือ เศษถ่านเตา ซึ่งจะถูกนำไปเก็บป้อมหาดล้อม และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเอาเศษถ่านเตาซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์น้อยมาก ดังนั้นการนำเศษถ่านเตาไปใช้ประโยชน์จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

ในงานก่อสร้างทางโดยทั่วไปจะมีการนำดินในท้องถิ่นน้ำใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทาง แต่ว่าวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นมีความแปรปรวนของวัสดุค่อนข้างสูง ทำให้ความสามารถในการรับแรงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องการ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่มีคุณภาพในการก่อสร้าง จึงต้องทำการปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้เศษถ่านเตา โดยทำการผสมและบดอัดกับดินแท่งในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างงานดิน ดังนั้นการนำเศษถ่านเตามาใช้ประโยชน์จึงถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือดำเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มภาระทางสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 การกำนันคิดดินลูกรัง

ดินลูกรังเกิดจากการผุพังของหินในสภาพภูมิอากาศร้อนหรือก่อร่องซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูง มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือสามารถแข็งตัวได้เมื่อทิ้งไว้ในอากาศ และมักมีสีแดงเพรอะนิออกไซด์ของเหล็กปะปนอยู่ คุณสมบัติของดินลูกรังขึ้นอยู่กับชนิดของหินที่น้ำดันนิด สำหรับกระบวนการเคลือบ และสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทยพบดินลูกรัง ซึ่งดินลูกรังนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามวิธีการเกิดดังนี้[1]

1. Primary lateritic soils หมายถึง ดินลูกรังซึ่งมีเหล็กเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ และเกิดอยู่กับที่เหนือหินเดิม เหล็กที่เป็นส่วนประกอบได้จากธาตุพอกไฟฟาร์โรมานกนีซีเมนต์ที่มีอยู่ในหินชั้นล่างๆ ไป และเคลื่อนย้ายมาสะสมมากขึ้นในชั้นดิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินในแต่ละฤดู น้ำฝนซึ่งมีออกซิเจนและกรดอ่อนทรีฟิล์ต่างๆ ละลายอยู่จะออกซิไดซ์ธาตุ

ไฟฟาร์โรมานกนีซีเมนต์ในดินเป็นเหล็กออกไซด์ ซึ่งมีสีแดง การเกิดคิดดินลูกรังประเภทนี้ในประเทศไทยมักเกิดเป็นชั้นๆ จากผิดคิดดินถึงชั้นของหินเดิม ซึ่งจำกัดอัตราการเจริญเติบโต จนมีค่าต่ำสุดที่ชั้นดินลูกรังและเพิ่มมากขึ้นตามความลึกจนถึงชั้นหินเดิมที่ผุพัง โดยปกติส่วนในสุดของเม็ดคิดดินลูกรังเป็นเหล็กไอก្រอกไซด์ที่อ่อนผิวนอกเป็นเหล็กออกไซด์ที่แข็งกว่าความหนาของเหล็กออกไซด์จะมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อม

2. Secondary lateritic soils หมายถึง ดินลูกรังที่เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายมาจากหินเดิม น้ำได้ดินที่ไหลผ่านจะทำให้ออกไซด์ที่อยู่ในดินแข็งตัวขึ้นและออกไซด์เหล็กในบริเวณนั้น ด้วยดินลูกรังประเภทนี้โดยทั่วไปจะไม่แบ่งชั้น เหล็กออกไซด์สีแดงที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณต่างๆ กัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ และสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของชั้นดินที่หันคอมเหล็กออกไซด์ในดินลูกรังประเภทนี้จะจัดกระชับมากกว่าดินลูกรังประเภทแรก แม้ก็จะล้มรอบกรวดหรือขันส่วนของหินที่แตกหัก ทำให้ดินลูกรังประเภทนี้ขาดเม็ดใหญ่ มีความแข็งที่แตกต่างกัน ปรากฏชั้นของเยมาไทด์, ลิโนไนต์ และดินเหนียวเด่นชัดกว่าดินลูกรังประเภทแรก นอกจากนี้จะปรากฏชั้นระหว่างหินลูกรังกับหินเดิมค่อนข้างชัดเจน ซึ่งจำกัดอัตราการเจริญเติบโตของดินลูกรังประเภทนี้มีค่าต่ำกว่าประเภทแรก

2.2 เศษถ่านเตา (Bottom Ash)


เศษถ่านเตาเป็นสาร Pozzolan สังเคราะห์ มีคุณสมบัติตามธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 และ CaO อนุภาคของเศษถ่านเตานั้นมีขนาดแตกต่างกันไปโดยอนุภาคส่วนใหญ่จะมีลักษณะพื้นผิวเป็นแบบรุขระและมีเหลี่ยมคมเมื่อยื่น ในสภาพแวดล้อมปะปนเป็นฝุ่นไม่มีคุณสมบัติของการซึมเกาะกันระหว่างอนุภาค ดังแสดงในภาพที่ 1

2.3 กลไกการพัฒนากำลังของดินผสมเศษถ่านเตา

การพัฒนากำลังของดินผสมปูนซีเมนต์แล้วบดอัด เกิดจากกระบวนการเพิ่มเส้นใยรากพลาสติกเมื่อครั้ง

1. การจับด้วยกันของเม็ดดิน (Flocculation – agglomeration) การเติมสารเพิ่มเส้นใยรากพลาสติกไปในดินจะทำให้ออนุภาคดินเหนียวเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม อ่อน化ของสารเพิ่มเส้นใยรากพลาสติกเมื่อเข้าไปในมวลดิน จะเข้าไปจับตัวกันผิวอนุภาคของดินเหนียว สารชีวิตระดับล่างเข้าสู่โครงน้ำก่อให้เกิดสารเชื่อมประสาน สำหรับให้เม็ดดินมี

โครงการที่แข็งแรง เมื่อความเข้มข้นของอิออนสูงขึ้น จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าของแร่ดินเหนียว ซึ่งจะทำให้วางน้ำ Double Layer หดตัวแน่นขึ้น อนุภาคดินเหนียวจะเกิดการดึงดูดกันเป็นโครงสร้างแบบระเกะระกะ อนุภาคของเม็ดดินจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ทำให้ Liquid Limitลดลง Plastic Limitเพิ่มขึ้น และ Plasticity Indexลดลง



ภาพที่ 1 ขนาดและลักษณะพื้นผิวของอนุภาคของถ้าก้านเตา

2. การเชื่อมประสาน (Pozzolanic Reaction)สารซิลิกา (SiO_2) และ/หรือ Alumina (Al_2O_3) จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารเพิ่มเสถียรภาพที่ใช้สมบัติที่อ่อนหักนิปกติและมีความเข้ม ทำให้เกิดสารประจำใหม่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาป้องโชลนิค ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวประสานจัดเป็นส่วนประจำที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดลักษณะของดินเพิ่มมากขึ้น [2]

3. วิธีการวิจัย



3.1 วัสดุ

1. ตัวอย่างดินลูกรังจาก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2. เถ้าก้านเตาที่ใช้ในการทดสอบดินลูกรังได้มาจากการเผาถ่านหินโดยไม่ปรับปรุงความละเอียด จากบริษัท BLCP POWER นิคมอุตสาหกรรมมหาดามพุด จังหวัดระยอง
3. น้ำ ที่ใช้ในการศึกษาเป็นน้ำประปา

3.2 แผนการทดสอบ


แบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน

1. ทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรัง ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรัง

2. ทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรัง ผสมสารปรับปรุงคุณภาพ ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังผสมถ้าก้านเตา

3.3 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้เรียกและบ่งบอกตัวอย่างดินลูกรังในการทดสอบต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้เรียกและบ่งบอกคินด้วอย่าง และผลการทดสอบ
ต่างๆ นี้ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
B_0%	คินลูกรังเกรด B ไม่ผสมถ้ากันเดา
B_5%	คินลูกรังเกรด B ผสมถ้ากันเดา 5%
B_10%	คินลูกรังเกรด B ผสมถ้ากันเดา 10%
B_15%	คินลูกรังเกรด B ผสมถ้ากันเดา 15%
B_20%	คินลูกรังเกรด B ผสมถ้ากันเดา 20%
D_0%	คินลูกรังเกรด D ไม่ผสมถ้ากันเดา
D_10%	คินลูกรังเกรด D ผสมถ้ากันเดา 10%
D_20%	คินลูกรังเกรด D ผสมถ้ากันเดา 20%
D_25%	คินลูกรังเกรด D ผสมถ้ากันเดา 25%
D_30%	คินลูกรังเกรด D ผสมถ้ากันเดา 30%
BA	ถ้ากันเดา
ZA V	Zero air void curve (เส้นแสดงปริมาตรของอากาศเป็นศูนย์)
Un	การทดสอบ C.B.R. แบบไม่เข้าร่อง
So	การทดสอบ C.B.R. แบบเข้าร่อง

4. ผลการทดสอบคุณสมบัติของคินลูกรังเกรด B และ D

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรมของคินลูกรัง ได้แสดงในตารางที่ 2


ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรมของคินลูกรัง

คุณสมบัติ	ผลการทดสอบ		
	เกรด B	เกรด D	ถ้ากันเดา
Liquid Limit %	31.05 – 33.36	34.03 – 36.39	NP.
Plastic Limit %	18.99 – 21.80	16.41 – 17.85	NP.
Plasticity Index	11.11 – 12.84	16.18 – 19.98	NP.
การจำแนกตามระบบ Unified	GW-GC	SW-SC	SW
ความกว้างจำเพาะ	2.79 – 2.81	2.79 – 2.81	2.31
ความแน่นแห้ง	2.19	2.10	1.14
สูงสุด (Ton/m ³)			
C.B.R.(Un)	59	48	45
C.B.R.(So)	47	29	35

5. ผลการทดสอบคุณสมบัติของคินลูกรังเกรด B และ D ผ่าน ถ้ากันเดา

5.1 ผลการทดสอบ Atterberg's Limits


จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อผสมถ้ากันเดาในปริมาณที่สูงขึ้น การทดสอบในคินลูกรังเกรด B พบว่าค่าดัชนีความเหนียว มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ในคินลูกรังเกรด D ท่าดัชนีความเหนียวลดลงประมาณ 5-8% แต่ลดของอัตราการบ่ม ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีความเหนียว




ภาพที่ 4 ผลของการบ่มต่อความเหนียวของคินลูกรังเกรด B และ D

5.2 ผลการทดสอบ Compaction Test


คินลูกรังผสมถ้ากันเดา ต่อความแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นที่เหมาะสม พบว่าคินลูกรังผสมถ้ากันเดาทั้งเกรด B และเกรด D มีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณผสมถ้ากันเดาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากการเคลื่อนที่เกิดจากการเบี่ยงเบนแปลงขนาดคละของมวลผลเนื่องจากถ้ากันเดาซึ่งเป็นมวลหินเจ้าไปแทนที่มวลดินที่มีขนาดใกล้เคียงกันส่งผลให้ความแน่นแห้งสูงสุดมีค่าลดลง โดยที่ถ้ากันเดามีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่ามวลดิน มีผลให้ความแน่นแห้งสูงสุดลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดคละของคินลูกรังหลังจากที่ผสมถ้ากันเดาทั้งสองเกรด มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลทำให้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6




ภาพที่ 5 ความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
ของดินลูกรังเกรด B ที่ปอร์เซ็นต์ผสมเก้าอี้แตกต่างๆ



ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปอร์เซ็นต์ C.B.R. กับอายุการบ่มของดิน
ลูกรังเกรด B ที่ผสมเก้าอี้แตกต่างๆ แบบไม่เข็นน้ำ



ภาพที่ 6 ความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
ของดินลูกรังเกรด D ที่ปอร์เซ็นต์ผสมเก้าอี้แตกต่างๆ



ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปอร์เซ็นต์ C.B.R. กับอายุการบ่มของดิน
ลูกรังเกรด B ที่ผสมเก้าอี้แตกต่างๆ แบบเข็นน้ำ


5.2 ผลการทดสอบ C.B.R.

จากการทดสอบ C.B.R. ของดินลูกรังเกรด B ทั้งแบบเข็นน้ำและไม่เข็นน้ำพบว่า เมื่อผสมปริมาณเก้าอี้เตามากขึ้น ค่า C.B.R. จะเพิ่มขึ้นโดยจะให้ค่ามากที่สุดที่ปริมาณการผสมเก้าอี้ เดือนที่ 10% และเมื่อผสมมากขึ้นจากนี้ ค่า C.B.R. จะมีค่าลดลง โดยเดือน B-10%(Un) ให้ค่า C.B.R. สูงที่สุดคือ 75% ที่อายุการบ่มที่ 28 วัน และเดือน B-10%(So)ให้ค่า C.B.R. สูงที่สุดคือ 48% ที่อายุการบ่มที่ 7 วัน


ผลของอายุการบ่มต่อ %C.B.R. พบว่าเมื่ออายุการบ่มเพิ่มมากขึ้น %C.B.R. มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการบ่ม เช่นเดียวกับผลการทดสอบของดินลูกรังเกรด B ดังแสดงในภาพที่ 9 และ 10

จากการทดสอบ C.B.R. ของดินลูกรังเกรด D ทั้งแบบเข็นน้ำและไม่เข็นน้ำพบว่า เมื่อผสมปริมาณการผสมเก้าอี้เตาที่ผสม โดยค่า C.B.R. ทั้งแบบเข็นน้ำและไม่เข็นน้ำให้ค่า %C.B.R. สูงสุดเมื่อผสมเก้าอี้เตาลงไปเป็นปริมาณ 25% และมีค่า C.B.R. เป็น 71 และ 83 % ตามลำดับ

ผลของอายุการบ่มต่อ %C.B.R. พบว่าเมื่ออายุการบ่มเพิ่มมากขึ้น %C.B.R. มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการบ่ม เช่นเดียวกับผลการทดสอบของดินลูกรังเกรด B ดังแสดงในภาพที่ 9 และ 10



ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ชีนต์ C.B.R. กับอายุการบ่มของดิน
ลูกรังเกรด D ที่ผสมถ้ากันเดาที่ % ต่างๆ แบบไม่แซ่น้ำ



ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ชีนต์ C.B.R. กับอายุการบ่มของดิน
ลูกรังเกรด D ที่ผสมถ้ากันเดาที่ % ต่างๆ แบบไม่แซ่น้ำ

6. สรุป

1 ตัวอย่างดินลูกรังที่ใช้นำมาจาก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อ
นำมาผสมถ้ากันเดาแล้วมีการพัฒนากำลังสูงขึ้น ในดินลูกรัง
เกรด B กำลังจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณถ้ากันเดาที่เพิ่มมาก
ขึ้นจนถึงอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม แต่เมื่อเพิ่มปริมาณถ้ากัน
เดาเพิ่มขึ้นไปอีกกำลังจะมีค่าลดลง แต่ในดินลูกรังเกรด D จะมี
การพัฒนากำลังมากขึ้นตามปริมาณส่วนผสมของถ้ากันเดาที่
เพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนากำลังตามอายุการบ่มในดินลูกรัง
ทั้งสองเกรด

2 อัตราส่วนที่เหมาะสม แนะนำใช้ในงานรองพื้นทางโดย
ใช้ %C.B.R. เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานของกรมทางหลวงแห่ง^{ประเทศไทย} สำหรับดินลูกรังเกรด B และ D คือ อัตราส่วนถ้า
กันเดาที่ 10% และ 25% ของน้ำหนักดินแห้งตามคำดับ

3 งานวิจัยครั้งนี้สามารถบ่งชี้ว่าถ้ากันเดาสามารถใช้เป็นวัสดุ
ผสมเพิ่มเพื่อพัฒนากำลังของดินลูกรังได้

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ในบทความนี้ ได้รับทุนอุดหนุนและถ้ากันเดาจาก
บริษัท BLCP POWER นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด จังหวัด
ราชบุรี

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] Hongnoi, M. (1969). *Effect of method of preparation on the compaction and strength characteristic of lateritic soils*. Asian Institute of Technology, Bangkok. 108 p.
- [2] ศุภกิจ นนทนาันท์. 2537. การปรับปรุงคุณภาพดิน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.