



การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้ถ่านหินเตา เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

IMPROVEMENT OF LATERITIC SOIL USING BOTTOM ASH, WASTED LIME AND SODIUM HYDROXIDE

อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล (Umaporn Patipanpoomsakul)¹

ประทีป ดวงเดือน (Prateep Duangdeun)²

¹ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (patipan219@hotmail.com)

² รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (fengptd@ku.ac.th)

บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาเป็นการใช้ถ่านหินเตา เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทาง โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของดินลูกรังได้แก่ การกระจายขนาดของเม็ดดิน ปริมาณของถ่านหินเตาและเศษปูนขาว และอัตราบ่ม เถ้ากันเตาและเศษปูนขาวที่ใช้ในงานวิจัยนำมาจากไฟฟ้าบีเอลซีพี เพาเวอร์ จังหวัดระยอง ศึกษาหาสัดส่วนของสารผสมเพิ่มระหว่างถ่านหินเตาและเศษปูนขาวตามอัตราส่วน 1:9, 3:7, 1:1 และ 7:3 โดยนำหนักแห้งของสารผสม นำมาทดสอบสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5 มอลาร์ทุกอัตราส่วนผสม จากนั้นนำสารผสมเพิ่มในสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสม ลงในดินลูกรังเกรด B และ D ตามมาตรฐานชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของสารผสมเพิ่มที่เหมาะสมคือ 3:7 โดยนำหนักแห้งเมื่อนำมาทดสอบกับดินลูกรังเกรด B และ D ทำให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มลดลง ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีแนวโน้มสูงขึ้นและค่า C.B.R. แบบแห้งน้ำและไม่แห้งน้ำมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราบ่ม

ABSTRACT : This research attempted to study the improvement of lateritic soil by bottom ash, lime waste and sodium hydroxide solution, the improvement aimed to use for road embankment construction. The study focuses on the effect of parameters (e.s.) particles size distribution, quantity of bottom ash and lime waste and curing times on the engineering properties of lateritic soil. Bottom ash and lime waste were supplied from the BLCP POWER electric generation factory located in Rayong. Proportion by weight of bottom ash and lime waste at ratios of 1:9, 3:7, 1:1 and 7:3 were mixed 5 molars sodium hydroxide solution. Preliminary results show that the proportion 3:7 is recommended to achieve for mixing with grade B and D grain size distribution according to the subbase standard specification of The Department of Highways, Thailand. Experimental results show that maximum dry density of the improved lateritic soils decrease optimum water content of the improved were increase. Both soaked and unsoaked C.B.R. increases with increasing curing times.

KEYWORDS : Soil improvement, Bottom Ash, Lime waste, Sodium hydroxide, Lateritic soil



1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีงานก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนทาง อันมีสาเหตุมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีการใช้วัสดุ เช่น หิน ดิน ทรัพย์ เพื่อเป็นวัสดุพื้นทางและรองพื้นทางของถนนเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยเลือกห็นว่าภายในประเทศไทยมีการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงก้อนอย่างแพร่หลาย ผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินคือ เถ้าก้อนหิน

การก่อสร้างโดยเฉพาะงานทางจะต้องนำวัสดุในห้องถังถังน้ำที่มีความต้านทานต่อการกร่อนออกในบางครั้งวัสดุที่ได้มีคุณภาพดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ดังนั้นมีการนำเข้าเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพจากกระบวนการเผาหัววัสดุเชื่อมประสานช่วยให้มีเดินยืดเค้ากันในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกห็นความสำคัญของถ่านหินเตา (Bottom Ash) ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายสารปอซซ็อลาน จึงได้ทำการปรับปรุงคุณภาพของถ่านหินโดยผสมถ่านหินเตา (Bottom Ash), เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และใช้เทคนิคการบดอัดดินควนคู่ไปด้วย ซึ่งการปรับปรุงโดยใช้วิธีการผสมสารนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาทำให้เกิดขาดความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุเหลือทิ้งนิดนึงมาใช้ประโยชน์

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 การกำนิดคินลูกรัง

คินลูกรังเกิดจากการผุพังของหินในสภาพภูมิอากาศร้อนหรือกึ่งร้อนซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูง มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือสามารถแข็งตัวได้เมื่อทิ้งไว้ในอากาศ และมักมีสีแดงเพรำมีออกไซด์ของเหล็กประปนอยู่ คุณสมบัติของคินลูกรังขึ้นอยู่กับชนิดของหินดินที่นำมาใช้ ส่วนประกอบทางเคมี และสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทยพบคินลูกรังซึ่งคินลูกรังนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามกระบวนการเกิดดังนี้[1]

- Primary lateritic soils หมายถึง คินลูกรังซึ่งมีเหล็กเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ และเกิดอยู่กับที่เหนือหินเดิม เหล็กที่เป็นส่วนประกอบได้จากชาตุพวกเพอร์โตรแมกนีเซียมที่มีอยู่ในหินชั้นล่างๆ ไป

1.1 Decomposition เป็นขบวนการสลายตัวทางเคมีฟิสิกส์ในการทำลาย Primary Minerals


1.2 Laterization เป็นขบวนการก่อกำเนิดลูกรังโดยจะเกิดการหลังภายในตัวหินที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ดังและสารพวกออกไซด์ และไฮดรอกไซด์ของเซสวิออกไซด์ (Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Ti_2O_3) ส่วนสารอื่นๆ จะถูกระบายน้ำหรือรวมตัวกันเป็นก้อนความเป็นกรด ดัง ของน้ำในดิน

1.3 Dehydration หรือ Dessionation เป็นขบวนการสูญเสียความชื้นโดยจะเกิดด้วยเครื่องในบางส่วนหรือทั้งหมดของเซสวิออกไซด์ (Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Ti_2O_3) และ Secondary Mineral ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดการแข็งตัว

2. Secondary lateritic soils หมายถึงการเกิด Secondary Mineral ในคินลูกรังได้แก่ แร่ดินเหนียวคาโอลิโนท (Kaolinite), ฮาโลไซด์ (Halloysite), อิลไลท์ (Illite), монтมอริลโลโนท (Montmorillonite) และอื่นๆ ขึ้นกับอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ป่าคลุมและสภาพการระบายน้ำ ชนิดของ Secondary Minerals ในคินลูกรังมีประโยชน์มากในทางวิศวกรรมปูนพิเพราระสามารถลดการลีบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคินลูกรังได้ เช่น คินลูกรังที่มีมอนท์โมริลโลโนท และอิลไลท์สูงจะมีกำลังรับแรงเฉือนต่ำ ความดันน้ำในโพรงสูงและบวมตัวได้มากกว่าคินลูกรังที่มีคาโอลิโนทและคลอไรด์เป็นส่วนประกอบเป็นดังนี้

2.2 เถ้าก้อนเตา (Bottom Ash)

ถ่านหินเตาเป็นสาร Pozzolan ซึ่งเคราะห์ มีคุณสมบัติตามธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 และ CaO ถ่านหินเตาเป็นกากหรือตะกอนที่มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบและละเอียดประปนกัน ซึ่งได้จากการเผาให้มีถ่านหินตามกระบวนการผลิตกระเบ้าไฟฟ้า ให้คุณภาพของจากแร่แอนทราไซท์ มีเนื้อเยื่งสีน้ำตาลลีบดำลักษณะมันวาว มีเหลี่ยมคม มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำพื้นผิวเป็นแบบบรุษระ คล้ายกับทราย ไม่มีคุณสมบัติของการเชื่อมเกาะกันระหว่างอนุภาชนะห่วงอนุภาคน้ำดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ขนาดและลักษณะพื้นผิวของอนุภาคของถ้ากันเตา[2]

2.3 เศษปูนขาว (*Typical Lime A*)

เศษปูนขาว คือ กากหรือของเหลือที่ที่มีลักษณะเป็นละเอียดค่อนข้างสม่ำเสมอ มีเทาหรือขาวๆ นิ่มคุณสมบัติเป็นสารปอชโซซิตานตามธรรมชาติ เนื่องจากประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เมื่อยูในสภาพแห้งจะเป็นผงร่วนไม่มีคุณสมบัติของการเชื่อมเกาะกันระหว่างอนุภาค เศษปูนขาวเป็นรูปแบบหนึ่งของปูนขาวโดยมีส่วนประกอบทางเคมี อันประกอบด้วย CaO ร้อยละ 56 ซึ่งอาจอยู่ในรูปของปูนขาวไฮเดรต (Ca(OH)_2) เมื่อมีน้ำเข้ามาเกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยาไม่รุนแรง และเกิดสารผลิตภัณฑ์ซึ่งมีปริมาตรเพิ่มขึ้น

2.4 สารละลายน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ (*Sodium Hydroxide*)

สารละลายน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ สารละลายนเบสที่ละลายในน้ำ (เนสเป็นตัวละลาย น้ำเป็นตัวทำละลาย) ซึ่งสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH^-) เมื่อละลายน้ำ ในงานทางวิศวกรรมได้มีการนำโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารละลายนเบสเข้มข้นเร่งปฏิกิริยาระบบปอชโซซิตานทำให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน

2.5 กลไกการพัฒนากำลังของคินลูกรังผสมถ้ากันเตา เศษปูนขาวและสารละลายน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์

ปฏิกิริยาเคมีของคินลูกรังหลังผสมผสมถ้ากันเตา เศษปูนขาวและสารละลายน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ประกอบด้วยปฏิกิริยา อันได้แก่ ปฏิกิริยา Hydration และ Flocculation ในช่วงเริ่มต้น และปฏิกิริยาระยะยาว อันได้แก่ Cementation และ Carbonation ซึ่งจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระยะยาว [3]

3. วิธีการวิจัย

3.1 วัสดุ

- ตัวอย่างคินลูกรังจาก อ.ท่านะกา จ.กาญจนบุรี
- ถ้ากันเตาที่ใช้ในการผสมคินลูกรัง ได้มาจากการเผาตานหินโดยไม่ปรับปรุงความละเอียด จากบริษัท BLCP POWER นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
- เศษปูนขาวที่ใช้ในการผสมคินลูกรังได้มา จากบริษัท BLCP POWER นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง


- สารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ (*Sodium Hydroxide*) ชนิดของแข็ง ความบริสุทธิ์ 98%

5. น้ำ ที่ใช้ในการศึกษาเป็นน้ำประปา

3.2 แผนการทดสอบ


แบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน

- ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของคินลูกรัง ถ้ากันเตาและเศษปูนขาว ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของคินลูกรัง

- ทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของคินลูกรัง ผสมสารปรับปรุงคุณภาพ ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรังผสมเถ้ากันเตา

4. ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังเกรด B และ D

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรัง ได้แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรมของดินลูกรัง


คุณสมบัติ	ผลการทดสอบ		
	เกรด B	เกรด D	เถ้ากันเตา
Liquid Limit %	31.05 – 33.36	34.03 – 36.39	NP.
Plastic Limit %	18.99 – 21.80	16.41 – 17.85	NP.
Plasticity Index	11.11 – 12.84	16.18 – 19.98	NP.
การจำแนกตาม	GW-GC	SW-SC	SW

ระบบ Unified	ความถ่วงจำเพาะ	2.79 – 2.81	2.79 – 2.81	2.31
ความแน่นแห้ง	2.19	2.10	1.14	
สูงสุด (Ton/m ³)				
C.B.R.(Un)	59	48	45	
C.B.R.(So)	47	29	35	


5. ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังเกรด B และ D ผสมเถ้ากันเตา เศษปูนขาวและสารละลายน้ำโซเดียมไอกอรอกไซด์

5.1 ผลการทดสอบ Compaction Test


ทำการทดสอบเถ้ากันเตาผสมเศษปูนขาวโดยใช้สารละลายน้ำโซเดียมไอกอรอกไซด์ความเข้มข้น 5 มิลลาร์ เพื่อหาความหนาแน่นแห้งสูงสุดและความชื้นที่เหมาะสม พนวจเมื่อปริมาณเถ้ากันเตาลดลง ความแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากการหล่อหลอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลผสมเนื่องจากเถ้ากันเตาซึ่งเป็นมวลหยาบเข้าไปแทนที่มวลดินที่มีขนาดใกล้เคียงกันส่งผลให้ความแน่นแห้งสูงสุดมีค่าลดลง โดยที่เถ้ากันเตามีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่ามวลดิน มีผลให้ความแน่นแห้งสูงสุดกลับลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดคละของดินลูกรังหลังจากที่ผสมเถ้ากันเตาทั้งสองเกรด มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลทำให้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5, 6 และ 7



ภาพที่ 5 ความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของเถ้ากันเตาที่เปอร์เซ็นต์ผสมเศษปูนขาวต่างๆ



ภาพที่ 6 ความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
ของดินลูกรังเกรด B ที่เปอร์เซ็นต์ของสารผสมเพิ่มต่างๆ



ภาพที่ 7 ความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้นที่เหมาะสม
ของดินลูกรังเกรด D ที่เปอร์เซ็นต์ของสารผสมเพิ่มต่างๆ


5.2 ผลการทดสอบ C.B.R.

จากผลการทดสอบ C.B.R. ของดินลูกรังเกรด B ทั้งแบบแข็งน้ำและไม่แข็งน้ำพบว่า เมื่อผสมปริมาณถ้ากันเตามากขึ้น ค่า C.B.R. จะเพิ่มขึ้นโดยจะให้ค่ามากที่สุดที่ปริมาณการผสมถ้ากันเตาที่ 10% และเมื่อผสมมากขึ้นจากนี้ ค่า C.B.R. จะมีค่าลดลง โดยดิน B-10%(Un) ให้ค่า C.B.R. สูงที่สุดคือ 75% ที่อายุการบ่มที่ 28 วัน และดิน B-10%(So) ให้ค่า C.B.R. สูงที่สุดคือ 48% ที่อายุการบ่มที่ 7 วัน


ผลของอายุการบ่มต่อ %C.B.R. พบว่าเมื่ออายุการบ่มเพิ่มมากขึ้น %C.B.R. มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการบ่ม ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8

จากผลการทดสอบ C.B.R. ของดินลูกรังเกรด D ทั้งแบบแข็งน้ำและไม่แข็งน้ำพบว่า เมื่อผสมปริมาณถ้ากันเตามากขึ้น ค่า C.B.R. จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผสมถ้ากันเตาที่ผสม โดยค่า C.B.R. ทั้งแบบแข็งน้ำและไม่แข็งน้ำให้ค่า %C.B.R. สูงสุดเมื่อผสมถ้ากันเตาลงไปเป็นปริมาณ 25% และมีค่า C.B.R. เป็น 71 และ 83 % ตามลำดับ

ผลของอายุการบ่มต่อ %C.B.R. พบว่าเมื่ออายุการบ่มเพิ่มมากขึ้น %C.B.R. มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการบ่ม เช่นเดียวกับผลการทดสอบของดินลูกรังเกรด B ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9



ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ C.B.R. กับอายุการบ่มของดินลูกรังเกรด B, D และ เถ้ากันเตา ทั้งแบบแข็งน้ำและไม่แข็งน้ำ



ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ C.B.R. กับอัตราส่วนของสารผสมเพิ่มที่ให้กำลังสูงสุด แบบไม่แข็งน้ำ

6. สรุป

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ในบทความนี้ ได้รับทุนอุดหนุน เถ้ากันเตาและเศษปูนขาวจากบริษัท BLCP POWER นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด จังหวัดระยอง

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] Hongnoi, M. 1969. Effect of method of preparation on the compaction and strength characteristic of lateritic soils.



[2] วิเศษ แจ้งจิตร. 2552. การปรับปรุงคุณภาพของดินถูกรัง

โดยใช้เต้ากันเค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

[3] Hausmann, M.R. 1990. **Engineering Principles of Ground**

Modification. McGraw-Hill Publ. Co. Sydney.